Κατασκευή εποξειδικού λείου δαπέδου τύπου POLEPOX COAT 814 πάχους 1,2-1,5mm.

Κατασκευή έγχρωμου ρητινούχου εποξειδικού λείου δαπέδου πάχους 1,2-1,5 mm. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, λάδια κλπ. σε στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο που να είναι λειασμένο, ελικοπτερωμένο, ή πάνω σε μωσαϊκό καλής κατάστασης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με λειαντική μηχανή (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικό στόκο δύο συστατικών **EPOFIX 207**.
Το στέγνωμα της επιφάνειας ώστε η υγρασία να μην υπερβαίνει το 4%.
Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού δύο συστατικών **POLEPOX PR 824** (ενισχυτικού πρόσφυσης) με κατανάλωση 250 - 350 gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, με χρήση ρακλέτας,
Η εφαρμογή της εποξειδικής στρώσης **POLEPOX COAT 814** δυο συστατικών, με κατανάλωση 1,5kg/m^2, με χρήση οδοντωτής σπάτουλας και μετέπειτα πέρασμα της επιφάνειας με ακιδωτό ρολό για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα και την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων μετά τον πολυμερισμό του ασταριού.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει είτε να παράγει τα εν λόγω συστήματα ως βιομηχανοποιημένα προϊόντα είτε να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που τα παράγει και που κατέχει σχετική πιστοποίηση **ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας** για την παραγωγή και πιστοποιητικό εγγραφής στο **Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ)**

Η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση.