

AKRYLAT ΛΕΥΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 602

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΙΝΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **AKRYLAT WHITE 602** είναι ελαστομερής, οικονομική, στεγανωτική, υδατοδιαλυτή επίστρωση.

- Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικές, εσωτερικές, παλαιές και νέες επιφάνειες.
- Ιδανικό για επικλινείς ταρατσές και στέγες από αμιαντοσιμέντο.
- Στεγανοποιεί και ταυτόχρονα βάφει βορινούς τοίχους και προσόψεις.
- Εφαρμόζεται εύκολα με μία στρώση ασταριού **AKRYLEX 165 1101**, αραιωμένο με νερό 1:1 και δύο στρώσεις σταυρωτά αδιάλυτου **AKRYLAT ΛΕΥΚΟΥ 602**, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φιλμ με μεγάλη ελαστικότητα χωρίς αρμούς.
- Σχηματίζει μεμβράνη που προσφέρει:
 - Προστασία από το νερό.
 - Εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, μωσαϊκό, και σε κάθε είδους μονωτικά υλικά.
 - Μεγάλη ελαστικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση:	ακρυλική
Κατάσταση υλικού:	παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση:	λευκό και κατά παραγγελία
Ιξώδες:	65400 ± 500 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1,313 ± 0,002 gr/cm ³
pH:	8,2 ± 0,2
Θερμοκρασία εφαρμογής του υλικού:	5 – 35°C
Επανεπένδυση:	4-6 ώρες στους 20°C
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (%): (ASTM D 412)	267

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται μόνο σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες, απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρμογή εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την εφαρμογή του υλικού.

- Σχολαστικός, στεγνός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείμματα με απορροφητική σκούπα και ρακλέτα.
- Αστάρωμα της επιφάνειας με μία ή δύο στρώσεις **AKRYLEX 165 1101**, αραιωμένου 1:1 με νερό (κατανάλωση: 100-200 gr/m²).

- Πριν το αστάρι στεγνώσει τελείως, εφαρμόζονται δύο ή τρεις στρώσεις αδιάλυτου **AKRYLAT ΛΕΥΚΟΥ 602**. Το υλικό μπορεί να αραιωθεί με 5-10% νερό για την επίτευξη μεγαλύτερης ρευστότητας. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, αφού στεγνώσει η προηγούμενη.
- Τυχόν κενά στο σκυρόδεμα πρέπει να γεμίζονται. Σε περιοχές με ρωγμές, το **AKRYLAT ΛΕΥΚΟ 602** μπορεί να ενισχυθεί κατά μήκος της ρωγμής με ταινία υαλοπλέγματος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ειδική στεγανωτική μαστίχη **ARMOSEL 651**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,6-1 kg/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με τον τύπο, την αδρότητα και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρολλά, βούρτσες, σπρέι. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με **NEPO** αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 5, 15 και 25kg, βαρέλι των 200kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού με βροχή, δυνατό αέρα και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Πρέπει να αφήνουμε υγρές επιφάνειες να στεγνώνουν για 3-4 ημέρες πριν την εφαρμογή του **AKRYLAT WHITE 602**.
- Η φρεσκοεπιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από αέρα, βροχή και παγωνιά για τις πρώτες 24 ώρες τουλάχιστον, έτσι ώστε να αποφύγουμε την δημιουργία φυσαλίδων στην επιφάνεια και την καταστροφή του στεγανωτικής επίστρωσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.